

### OPIS

SOPREMAPOOL FEELING to syntetyczna membrana PVC-P do basenów, wzmocniona siatką poliestrową, grubość nominalna 1,5 mm, ze specjalną antypoślizgową, moletowaną powierzchnią. Produkowana w procesie odlewania zgodnie z normą europejską EN 15836-2 (2010). Produkty SOPREMAPOOL 3D zostały przetestowane pod kątem antypoślizgowości zgodnie z europejskimi normami EN 13451-1 (według załącznika B normy EN 15836-2) oraz DIN 51097 (1992).

### ZASTOSOWANIA

- Do budowy nowych i renowacji istniejących basenów;
- Na wszelkiego rodzaju podłoża: beton, cement, prefabrykowane panele stalowe;
- W przypadku niekompatybilnych podłoży (żywice, pyły ze styropianu itp.) należy zastosować specjalną geowłókninę separacyjną Geoland HT;
- Temperatura wody w basenie nie może przekraczać 32°C. W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym: [tech@primatess.com](mailto:tech@primatess.com)

### MONTAŻ

Membrany SOPREMAPOOL FEELING należy zgrzewać przy użyciu zgrzewarek na gorące powietrze (np. Leister, Herz). Krawędzie membrany muszą być czyste i suche. W celu uzyskania pełnych instrukcji montażu należy skontaktować się z biurem technicznym [tech@primatess.com](mailto:tech@primatess.com)

### CZYSZCZENIE

Nie należy używać agresywnych środków czyszczących – mogą one uszkodzić membranę. Zaleca się stosowanie roztworu wody z mydłem oraz unikanie produktów ściernych. Prawidłowa jakość wody musi być zapewniona przez cały okres użytkowania membrany Sopremapool. Szczegółowe informacje techniczne można uzyskać w biurze technicznym [tech@primatess.com](mailto:tech@primatess.com)

### PRZECHOWYWANIE

Membrana SOPREMAPOOL FEELING dostarczana jest w rolkach, umieszczonych na drewnianych paletach, zabezpieczonych, oddzielonych i opakowanych w folię polietylenową. Rolki należy przechowywać w pozycji poziomej, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i umiarkowanie ciepłym miejscu (10–30°C). Należy chronić przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi (słońce, deszcz itp.).

### DOSTĘPNE KOLORY

Piaskowy, Biały, Błękit Lazurowy, Średnio szary, Szary Bazaltowy. Pełna i aktualna oferta dostępna w broszurze SOPREMAPOOL.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		SOPREMAPOOL FEELING	NORMA TESTOWA
Grubość	(mm)	1,50	UNI EN 1849-2
Szerokość	(m)	1,65	UNI EN 1848-2
Długość		wartość nominalna	UNI EN 1848-2
Płaskość	(mm)	≤ 10	UNI EN 1848-2
Prostoliniowość	(mm)	≤ 30	UNI EN 1848-2
Masa powierzchniowa	(kg/m <sup>2</sup> )	1,80	UNI EN 1849-2
Wchłanianie wody (168 h, 23±2°C)	(%)	≤ 1,0	EN ISO 62 met. 1
Zawartość CaCO <sub>3</sub>	(%)	≤ 3,0	EN 15836-2 zał. A
Odporność na rozciąganie	(N/5cm)	≥ 1100	UNI EN 12311-2 met. A
Wydłużenie przy zerwaniu	(%)	≥ 15 i ≤ 30	UNI EN 12311-2 met. A
Odporność na rozdarcie	(N)	≥ 180	UNI EN 12310-2
Stabilność wymiarowa	(%)	≤ 0,5	UNI EN 1107-2
Odporność na zginanie na zimno	(°C)	≤ -25	UNI EN 495-5
Odporność zgrzewu na odrywanie	(N/5cm)	≥ 80	UNI EN 12316-2
Odporność na poślizg	(°)	≥ 24	UNI EN 13451-1 UNI EN 15836-2 DIN 51097
Odporność na sztuczne starzenie (UV 648 MJ/m <sup>2</sup> , 300–400 nm) poziom kontrastu według skali szarości		≥ 3000 h ≥ stopień 3	EN ISO 4892-2 met. A, cykl 1; EN 20105 – A02
Odporność na mikroorganizmy: utrata masy	(%)	≤ 1,0	EN ISO 846 met. D
Odporność na bakterie Streptovorticilium reticulum		brak plam	EN ISO 846 met. C, szczep ATCC 25607
Odporność na chlor: zmiana koloru wg skali szarości		≥ stopień 3	EN 15836-2 zał. C
Odporność na środki barwiące: zmiana koloru zgodnie ze skalą szarości		≥ stopień 2	EN 15836-2 zał. D

### PARAMETRY PRODUKCYJNE

Szerokość	1,65 m
Długość	25 m



Wyprodukowano w zakładzie z certyfikatami  
UNI EN ISO 9001 i UNI EN ISO 14001